



DESCRIZIONE TECNICA DEL TESSUTO

technical description of fabric



ML ARTICOLO article	DESCRIZIONE ARTICOLO description	TARIFFA DOGANALE customs code
PF NINFEA GT AS	CREPE DE CHINE NINFEA	54079300
COMPOSIZIONE composition	COSTRUZIONE construction	
ACETATO 75% SETA 25%	TELA	

ALTEZZA cm
width cm

140

PESO g/ml
weight g/ml

100,86

PESO g/mq
weight g/sm

72

ORDITO: n° fili/cm
warp: ends/cm

54

titolo
count

84 DT

composizione
composition

ACETATO 100%

TRAMA: n° inserzioni/cm
weft: picks/cm

41

titolo
count

55 TD

55 TD

composizione
composition

SETA 100%

SETA 100%

TINTURA E FINISSAGGIO: RISPETTANO I REQUISITI Oeko-Tex Standard 100 CLASSE II ALLEGATO XVII del REACH COSI' COME I REQUISITI DELLA LEGISLAZIONE AMERICANA

dyeing and finishing : They meet the requirements of Oeko-Tex Standard 100 Class II Annex XVII REACH as well as the American requirement

SOLIDITÀ E REQUISITI TECNICI
fastness and performance standards

METODO
method

SFREGAMENTO A SECCO
dry rubbing

UNI EN ISO 105-X12

3

SUDORE ACIDO
acid perspiration

UNI EN ISO 105-E04

3

SUDORE BASICO
alkali perspiration

UNI EN ISO 105-E04

3

LAVAGGIO A SECCO
dry cleaning

UNI EN ISO 105-D01

3

S.D.C. MULTIFIBRE degrad. # acetato - cotone - PAA - PES - acrilica - lana

RESTRINGIMENTO AL VAPORE (HOFFMAN):
steam stability (shrinkage)
DIN 53894-2

ordito +/-
warp

2%

trama +/-
weft

2%

TOLLERANZE:
tolerance

ALTEZZA ± 2 cm
width

SOLIDITÀ 1/2 grado
fastness

PROVE FISICHE 10%
physical test

SIMBOLI DI MANUTENZIONE
care symbols



ALTRI METODI DI PROVA NON SONO RICONOSCIUTI SE NON PREVIA RICHIESTA E VERIFICA
Other testing methods are not recognized unless prior request and verification

01/07/2020